

## Características de Tensão e Deformação para Cabos CA

Nº de fios	Módulo de Elasticidade			Coeficiente de dilatação linear (°C <sup>-1</sup> )
	Inicial inferior (kgf/mm <sup>2</sup> )	Inicial superior (kgf/mm <sup>2</sup> )	Final (kgf/mm <sup>2</sup> )	
7	4711	3586	6117	23x10 <sup>-6</sup>
19	4500	3305	5976	23x10 <sup>-6</sup>
37	4289	2953	5765	23x10 <sup>-6</sup>
61	4008	2672	5625	23x10 <sup>-6</sup>
91	3797	2391	5484	23x10 <sup>-6</sup>